

240000 ANTIGRAFFITI

1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

ANTIGRAFFITI

2.0 DESCRIPCION Y USOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sistema de recubrimientos para protección del acero y concreto, contra el grafiti y ataque de agentes químicos corrosivos y solventes.

Recubrimiento de alta dureza, resistente a solventes e intemperismo. Es un sistema para proteger toda superficie contra el grafiti (grafismo - pintarrajeado de superficies con tintas o pinturas).

El grafiti, no solamente deja superficies sucias y de mal aspecto, sino que puede estimularlo.

Nuestro sistema de protección contra el grafiti, permite el mantenimiento de un ambiente libre del mismo. Se crea un escudo antigrafiti en las superficies protegidas.

También esta protección permanente previene al grafiti penetrar y manchar la superficie. Nuestro removedor de grafismo **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI**, permite su fácil eliminación del recubrimiento protector, el cual permanece limpio por muchos años.

El grafiti puede removerse muchas veces de la misma área, sin necesidad de recubrir la superficie

VENTAJAS

El grafismo puede eliminarse inmediata y eficientemente. Todo lo que se necesita para eliminarlo de una superficie protegida con



ANTIGRAFFITI es aplicar sobre la superficie pintarrajeada **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI** por medio de una brocha, trapo o estopa y retirar con estopa limpia.

Está diseñado para proteger superficies como:

- pedra
- mármol
- granito
- madera
- losetas
- block
- concreto
- mortero
- tabique
- mampostería
- cantera
- aplanados
- yeso
- metal
- superficies pintadas
- murales



- lámina de acero o aluminio
- muros con publicidad
- interiores de corredores
- baños
- azulejo
- etc.

Protege contra:

- Pinturas aerosol de todos tipos
- Marcadores
- Tintas
- Lápiz
- Pinturas de aceite
- Adhesivos
- Pinturas latex
- Papeles engomados
- etc.

El recubrimiento es de alta dureza, resistencia a solventes y al intemperismo. Para interiores y exteriores. Resiste repetidas veces



la aplicación del solvente removedor y además posee excelente resistencia a los rayos UV, al agua y agentes atmosféricos.

Se utiliza también, como acabado final para recubrir todo tipo de superficies expuestas a agentes químicos (solventes, ácidos y álcalis débiles) y atmosféricos.

Viene en tres presentaciones:

BRILLANTE

ANTIGRAFFITI AB

MATE

ANTIGRAFFITI AM

COLOR

ANTIGRAFFITI AB COLOR

BRILLANTE

Para la eliminación del grafismo (pinturas, tintas, etc.), de las superficies recubiertas con el sistema **ANTIGRAFFITI**, se utiliza **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI**.

3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Ver Tabla No. 1.

4.0 PREPARACION DE SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que se aplique el **ANTIGRAFFITI**, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

- 24 PRODUCTOS ESPECIALES -

JUNIO 2013

1. En caso de superficies porosas o nuevas tales como:

Piedra
Concreto
Mármol
Mortero
Granito
Tabique
Madera
Mampostería
Losetas
Cantera
Block
Aplanados
Yeso

Aplicar Primario **ARQUICRIL** a 2 manos, dejando secar entre cada mano 4 horas. Dejando secar 24 horas para la aplicación de **ANTI-GRAFFITI AB** o **AM**.

2. En superficies pintadas con pinturas vinílica o esmalte aplicar el **ANTIGRAFFITI AM** o **AB** directamente sin **ARQUICIL** como Primario.

3. Para superficies metálicas y muros de publicidad se recomienda hacer pruebas con el **ANTIGRAFFITI AM** o **AB** para checar que no se remueva el recubrimiento presente.

4. Aplicar **ANTIGRAFFITI** a dos manos por medio de brocha de pelo, rodillo o pistola de aire, dejando secar entre manos de 6 a 12 horas dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar.

5. Se puede poner en servicio el área aplicada después de 24 horas de aplicada la segunda mano de **ANTIGRAFFITI**.

6. No se deben aplicar los recubrimientos sobre superficies mojadas o cuando exista amenaza de lluvia.

5.0 APLICACION

Preparar la mezcla con agitador manual o mecánico hecho con un taladro de 1/2", en la siguiente proporción:

ANTIGRAFFITI AM

2 lt. de resina (parte "A")
1 lts. de catalizador (parte "B").

ANTIGRAFFITI AB

3 lt. de resina (parte "A")
2 lts. de catalizador (parte "B")

ANTIGRAFFITI AM COLOR

2 lt. de resina (parte "A")
1 lts. de catalizador (parte "B")

NO PREPARAR MAS CANTIDAD DE LA QUE SE VA A APLICAR EN 30 MINUTOS.

Aplicación

No aplicar si la superficie está caliente o al rayo del sol.

No se deberán aplicar los recubrimientos sobre superficies mojadas, o cuando exista amenaza de lluvia.

Mantener los envases de los recubrimientos siempre cerrados.

Limpiar los equipos inmediatamente después de haber terminado su aplicación con **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI**.

ELIMINACION DEL GRAFISMO

1. Aplicar por medio de brocha de pelo, trapo o estopa limpia, con **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI** de acuerdo a las superficies pintarrajeadas.

2. Limpiar la superficie con trapo o estopa limpia mojada en **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI**.

TABLA No. 1 PROPIEDADES FISICAS	ANTI-GRAFFITI			METODO ASTM
	AM	AB	COL.	
A) PRODUCTO ENVASADO				
A1. Consistencia mezcla	líquido			
A2. Toxicidad	si			
A3. Densidad mezcla (gm/cm3)	1.07	1.02	1.13	D-1475
A4. Viscosidad mezcla Brookf. (cps.)	400	300	400	D-2393
A5. Color mezcla	ambar		cat.	
A6. Inflamabilidad	si			
A7. Estabilidad				
Envase abierto (hrs.)	1			D-869
Envase cerrado (hrs.)	6			D-1849
Mezcla (min.)	30			
A8. Relación				
"A"/"B" (volumen)	2:1	3:2	3:1	
A9. % Sólidos				
Peso	48 - 50	50 - 52		D-2369
Volumen	46 - 48	36 - 38		
A10. Adelgazador recomendado	Solveferro No. 1			
B) PRODUCTO APLICADO				
B1. Tiempo de endurecimiento				
Al tacto (hrs.)	2 - 4			D-1640
Total (hrs.)	24			
B2. Cubrimiento	3 - 4 m ² /lt			
B3. Grosor (micras)				
Húmedo	250 - 300			D-4414
Seco	74 - 90			D-1400
B4. Intemp. ciclo 102/18 min. (hrs.)	5,000			D-3361
B5. Adhesividad	4B			D-3359
B6. Capas recomendadas	2			
B7. % Dilución recomendada				
Brocha	10			
Aspersión	15			
B8. Acabado	mate	brillante		

CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax: (55) 5611-0021

www.curacreto.com
curacreto@curacreto.com.mx

240000 ANTIGRAFFITI

3. Secar la superficie con trapo o estopa seca y limpia.

4. Se recomienda recubrir con **ANTIGRAFFITI** a una mano después de 6 meses, cuando el grafitado sea continuo. En caso de que sea esporádico, dar una mano cada 2 años.

5. Si después de un tiempo se quiere repintar la superficie protegida, esto puede hacerse con nuestros recubrimientos **ARQUIMARVEL** o **ARQUIFINE** y se podrá volver a proteger con **ANTIGRAFFITI**.

6.0 RENDIMIENTO

De 3 a 4 m²/lt. dependiendo de la superficie. Ver Tabla No. 1.

7.0 SEGURIDAD

ESTOS PRODUCTOS SON INFLAMABLES, causan quemaduras, los vapores son dañinos; conserve los

envases tapados y retirados del calor, de las chispas y de flamas. No permita que llegue a los ojos o a la ropa; evite respirar sus vapores. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.

Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

8.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

9.0 PRESENTACION

ANTIGRAFFITI AB (Brillante)
2400000180 = juego 5 lts.
240000014G = juego 20 lts.

ANTIGRAFFITI AM (Mate)
2400000218 = juego 3 lts.
240000024A = juego 12 lts.

ANTIGRAFFITI AB L-600 (Brillante)

2400010280 = juego 4 lts.
2400010217 = juego 20 lts.

10.0 GARANTIA

CURACRETO, S.A de C.V. garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S.A de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.

- 24 PRODUCTOS ESPECIALES -

JUNIO 2013



Aplicación **ANTI-GRAFFITI** en fachada de la compañía.



Empresa en la misma calle sin **ANTI-GRAFFITI**



Fachada de la compañía con graffiti. (Diario grafitaban).



Eliminación de graffiti por medio de **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI**.



Fachada después de la eliminación del graffiti. Los muchachos de la colonia ya no se molestan en pintarrajear nuestra fachada.